



Guide général matériaux pour gants / Gloves materials general guide

PAGE 1/2

Date de révision / updated date : 22/08/2019

Materiel	Symbole	Densité			Propriétés mécaniques								Tenue chimique								Applications	
			Résistance rupture (Mpa)*	Allongement rupture (%)*	Souplesse / dextérité	Perforation	Déchirure	Abrasion	Imperméabilité gaz	Auto éteignable	Antistatique	Plage de température (°C)	Ultra violets , ozone	Alcools	Acides / bases	Oxydants forts	Solvants cétoniques	Solvants chlorés	Solvants huiles aromatiques	Solvants huiles aliphatiques		
CAOUTCHOUC NATUREL / NATURAL RUBBER	H	0,94	> 20	> 500	+++	+	++	++	-			-40 / + 80	-	++	++	-	+	-	-	-	Usage général / standard	
NEOPRENE / NEOPRENE	C, CNS	1,35	> 15	> 500	+++	+	++	+	+	●		-20 / + 100	++	++	++	+	+	-	-	++	Polyvalent, compromis technico-économique, auto-extinguible / polyvalent, self-extinguishing	
BUTYL HAUTES PROPRIETES / BUTYL HIGH PROPERTIES	BHP	1,07	> 13	> 400	++	++	++	+	++		●	-30 / + 110	+++	+++	++	++	+++	-	-	-	Imperméabilité aux gaz , bonne protection mécanique, ANTISTATIQUE / gases barrier, mechanical protection, ANTISTATIC	
BUTYL HAUTES PROPRIETES - EPDM Noir / BUTYL HIGH PROPERTIES- Black EPDM	BHP-Eb Chim	1,04	> 13	> 400	++	++	+	+	++			-30 / + 110	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	-	Imperméabilité aux gaz , bonne protection mécanique et tenue chimique / gases barrier, mechanical protection & good chemicals behaviour.	
POLYURETHANE / POLYURETHANE	PUR	1,22	> 50	> 500	+	+++	+++	+++	++			-20 / + 90	+++	-	-	-	-	-	+	++	Protection mécanique / Mechanical protection	
POLYURETHANE-CHARGE RADIOPROTECTRICE / POLYURETHANE-SHIELDING	PUR/CHSP	1,60	> 30	> 500	+	+++	+++	+++	++			-20 / + 90	+++	-	-	-	-	-	+	++	Protection mécanique et contre les radiations ionisantes rayonnements beta et gamma / mechanicals protection ionizing radiations, beta and gamma rays	
POLYURETHANE-CSM / POLYURETHANE-CSM	PUR/Y	1,23	> 30	> 500	+	+++	+++	+++	++			-20 / + 120	+++	+++	+++	+++	-	-	-	+	Protection mécanique et chimique / mechanical protection and chemicals resistance	
CSM-POLYURETHANE-CSM / CSM-POLYURETHANE-CSM	Y/PUR/Y	1,26	> 15	> 300	++	++	++	++	++			-20 / + 120	+++	+++	+++	+++	-	-	-	+	Tenue aux agents stérilisants / sterilizing agents	
CSM / CSM	Y	1,30	> 18	> 300	++	++	++	++	++	●		-20 / + 120	+++	+++	+++	+++	-	-	-	+	Tenue aux agents stérilisants, acide nitrique, .../ sterilizing agents, nitric acid, ...	
EPDM Noir / Black EPDM (comply with FDA CFR21 §177.2600)	Eb	1,02	> 18	> 400	++	++	+	++	+	●		-30 / + 120	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	-	Tenue aux agents stérilisants, acide nitrique, ANTISTATIQUE En conformité FDA CFR 21 § 177.2600 / sterilizing agents, nitric acid, ... ANTSTATICComply with FDA CFR 21 § 177.2600	
EPDM Noir et Blanc / Black & White EPDM (comply with FDA CFR21 §177.2600)	Eb/Ew	1,05	> 14	> 400	++	++	+	++	+			-30 / + 120	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	-	Tenue aux agents stérilisants, .. En conformité FDA CFR 2 § 177.2600 / sterilizing agents, ... Comply with FDA CFR 21 § 177.2600	

* ISO 37 type 2

- déconseillé /*not recommended*

† utilisable dans certaines conditions / *usable in some conditions*

→ +convenable / *accentable*

+++ Recommandé / excellent



Guide stérilisation matériaux gants / Gloves sterilization materials guide

PAGE 2/2

Date de révision / updated date : 22/08/2019

Matériaux	Symbole	Propriétés mécaniques											Plage de température (°C)	Type de stérilisation					Radiation gamma 25-55 kGray
		Résistance rupture (Mpa)*	Allongement rupture (%)*	Souplesse / dextérité	Perforation	Déchirure	Abrasion	Imperméabilité gaz	Auto éteignable	Antistatique	Autoclave (stérilisation vapeur d'eau 121°C)	Autoclave (stérilisation vapeur d'eau 134°C)		H2O2 35% (= eau oxygénée, peroxyde d'hydrogène)	H2O2 50% (= eau oxygénée, peroxyde d'hydrogène)	Acide péricétique 3%			
		nombre maximum de cycles (30 minutes)	nombre maximum de cycles (18 minutes)	Test contact 1 face en immersion , 72 h 23°C, ISO 1817										Test contact 1 face en immersion , 72 h 23°C, ISO 1817	Test contact 1 face en immersion , 72 h 23°C, ISO 1817	Test contact 1 face en immersion , 72 h 23°C, ISO 1817	Test contact 1 face en immersion , 72 h 23°C, ISO 1817		
																		VDmax 25 1 cycle	
CAOUTCHOUC NATUREL / NATURAL RUBBER	H	> 20	> 500	+++	+	++	++	-			-40 / + 80	1	0	+	-	-	+++		
NEOPRENE / NEOPRENE	C, CNS	> 15	> 500	+++	+	++	+	+	●		-20 / + 100	15	15	+	+	+	+++		
BUTYL HAUTES PROPRIETES / BUTYL HIGH PROPERTIES	BHP	> 13	> 400	++	++	++	+	+++		●	-30 / + 110	10	10	++	++	++	++	+	
BUTYL HAUTES PROPRIETES - EPDM Noir / BUTYL HIGH PROPERTIES- Black EPDM	BHP-Eb Chim	> 13	> 400	++	++	+	+	+++			-30 / + 110	10	10	+++	+++	+++	++	+++	
POLYURETHANE / POLYURETHANE	PUR	> 50	> 500	+	+++	+++	+++	+			-20 / + 90	0	0	+	-	-	-	+	
POLYURETHANE-CHARGE RADIOPROTECTRICE / POLYURETHANE-SHIELDING	PUR/CHSP	> 30	> 500	+	+++	+++	+++	+			-20 / + 90	0	0	Non testé/not tested	Non testé/not tested	Non testé/not tested	Non testé/not tested	Non testé/not tested	
POLYURETHANE-CSM / POLYURETHANE-CSM	PUR/Y	> 30	> 500	+	+++	+++	+++	++			-20 / + 120	0	0	++ (Côté CSM / CSM side)	++ (Côté CSM / CSM side)	+(Côté CSM / CSM side)	+(Côté CSM / CSM side)	+	
CSM-POLYURETHANE-CSM / CSM-POLYURETHANE-CSM	Y/PUR/Y	> 15	> 300	++	++	++	++	++			-20 / + 120	0	0	++	++	++	++	+++	
CSM / CSM	Y	> 18	> 300	++	++	++	++	++	●		-20 / + 120	25	25	++	++	++	++	+++	
EPDM Noir / Black EPDM (comply with FDA CFR21 §177.2600)	Eb	> 18	> 400	++	++	+	++	+	●		-30 / + 120	75	75	+++	+++	+++	+++	+++ (compatible 3 cycles)	
EPDM Noir et Blanc / Black & White EPDM (comply with FDA CFR21 §177.2600)	Eb/Ew	> 14	> 400	++	++	+	++	+			-30 / + 120	75	75	+++	+++	+++	+++	+++	
Material		Symbol	Tensile strength (Mpa)*	Elongation at break (%)*	Softness / dexterity	Puncture	Tear resistance	Abrasion	Gases barrier	self extinguishing	Antistatic	Temperature range (°C)	Autoclave (steam sterilization 121 °C)	Autoclave (steam sterilization 134 °C)	H2O2 35% (= hydrogen peroxide)	H2O2 50% (= hydrogen peroxide)	Peracetic acid 3%	Gamma radiation 25-55 kGray	
													number of cycles (30 minutes)	number of cycles (18 minutes)	Test in contact 1 side, immersion , 72 h 23°C, ISO 1817				VDmax25 / 1 cycle
Mechanical properties																			

* Iso 37 type 2

- déconseillé /not recommended

+ utilisable dans certaines conditions / usable in some conditions

++ convenable / acceptable

+++ Recommandé / excellent